



CrazyDrill Steel 4 x d

RACCOMANDAZIONI PER L'USO

● Perfettamente consigliato | ● Consigliato | ○ Parzialmente consigliato | ☒ Non consigliato

FORARE CON RAFFREDDAMENTO ESTERNO | VISTA D'INSIEME DEI DATI DI TAGLIO



Gruppo materiali	Materiale	Mat. no.	DIN	AISI/ASTM/UNS	v _c [m/min]	Q ₁	Q ₂	f [mm/giro]										
								0.4 mm 1/64" f	0.8 mm 1/32" f	1.0 mm f	1.25 mm f	1.5 mm 1/16" f	Ød ₁ 2.0 mm f	2.5 mm 3/32" f	3.0 mm 1/8" f	4.0 mm 5/32" f	5.0 mm 3/16" - 7/32" f	6.0 mm 1/4" f
P	Acciai non legati Rm < 800 N/mm ²	1.0301	C10	AISI 1010	120	4xd1	-	0.040	0.100	0.120	0.150	0.200	0.250	0.270	0.350	0.370	0.390	0.400
		1.0401	C15	AISI 1015														
		1.1191	C45E/CK45	AISI 1045														
		1.0044	S275JR	AISI 1020														
		1.0715	11SMn30	AISI 1215														
	Acciai debolmente legati Rm > 900 N/mm ²	1.5752	15NiCr13	ASTM 3415 / AISI 3310	80	4xd1	-	0.015	0.030	0.080	0.120	0.160	0.200	0.230	0.250	0.270	0.300	0.320
		1.7131	16MnCr5	AISI 5115														
		1.3505	100Cr6	AISI 52100														
		1.7225	42CrMo4	AISI 4140														
		1.2842	90MnCrV8	AISI O2														
	Acciai da utensili fortemente legati Rm < 1200 N/mm ²	1.2379	X153CrMoV12	AISI D2	60	4xd1	-	0.020	0.070	0.120	0.150	0.200	0.250	0.280	0.300	0.320	0.340	0.350
		1.2436	X210CrW12	AISI D4/D6														
1.3343		HS6-5-2C	AISI M2 / UNS T11302															
1.3355		HS18-0-1	AISI T1 / UNS T12001															
M		Acciai inossidabili ferritici	1.4016	X6Cr17														
	1.4105		X6CrMoS17	AISI 430F														
	Acciai inossidabili martensitici	1.4034	X46Cr13	AISI 420C														
		1.4112	X90CrMoV18	AISI 440B														
	Acciai inossidabili martensitici - PH	1.4542	X5CrNiCuNb 16-4	AISI 630 / ASTM 17-4 PH														
		1.4545	X5CrNiCuNb 15-5	ASTM 15-5 PH														
	Acciai inossidabili austenitici	1.4301	X5CrNi 18-10	AISI 304														
		1.4435	X2CrNiMo 18-14-3	AISI 316L														
		1.4441	X2CrNiMo 18-15-3	AISI 316LM														
1.4539		X1NiCrMoCu 25-20-5	AISI 904L															
K		Ghise	0.6020	GG20	ASTM 30	150	4xd1	-	0.040	0.150	0.200	0.250	0.300	0.350	0.400	0.450	0.470	0.490
	0.6030		GG30	ASTM 40B														
	0.7040		GGG40	ASTM 60-40-18														
	0.7060		GGG60	ASTM 80-60-03														
	N		Leghe d'alluminio battute	3.2315	AlMgSi1													
3.4365		AlZnMgCu1.5		ASTM 7075														
Leghe d'alluminio pressofuse		3.2163	GD-AlSi9Cu3	ASTM A380	200	4xd1	-	0.040	0.055	0.075	0.085	0.100	0.120	0.140	0.170	0.180	0.200	0.240
		3.2381	GD-AlSi10Mg	UNS A03590														
Rame		2.0040	Cu-OF / CW008A	UNS C10100	120	1.5xd1	1xd1	0.030	0.050	0.060	0.065	0.075	0.080	0.095	0.110	0.130	0.160	0.200
		2.0065	Cu-ETP / CW004A	UNS C11000														
Ottoni senza piombo		2.0321	CuZn37 CW508L	UNS C27400	150	1.5xd1	1xd1	0.030	0.050	0.065	0.070	0.075	0.090	0.110	0.140	0.160	0.200	0.220
		2.0360	CuZn40 CW509L	UNS C28000														
Ottoni, Bronzi Rm < 400 N/mm ²		2.0401	CuZn39Pb3 / CW614N	UNS C38500	100	1.5xd1	1xd1	0.035	0.055	0.070	0.080	0.090	0.110	0.130	0.150	0.180	0.220	0.240
		2.1020	CuSn6	UNS C51900														
Bronzi Rm < 600 N/mm ²	2.0966	CuAl10Ni5Fe4	UNS C63000	100	4xd1	-	0.015	0.025	0.035	0.050	0.060	0.075	0.095	0.110	0.130	0.160	0.220	
	2.0960	CuAl9Mn2	UNS C63200															
S ₁	Super leghe	2.4856		Inconel 625	40	1xd1	0.25xd1	0.002	0.004	0.005	0.006	0.007	0.010	0.012	0.015	0.020	0.025	0.030
		2.4668		Inconel 718														
		2.4617	NiMo28	Hastelloy B-2														
		2.4665	NiCr22Fe18Mo	Hastelloy X														
S ₂	Titanio puro	3.7035	Gr.2	ASTM B348 / F67	40	1xd1	0.25xd1	0.012	0.024	0.030	0.040	0.045	0.060	0.075	0.090	0.120	0.150	0.180
		3.7065	Gr.4	ASTM B348 / F68														
S ₂	Leghe di titanio	3.7165	TiAl6V4	ASTM B348 / F136	20	1xd1	0.3xd1	0.020	0.030	0.040	0.050	0.055	0.070	0.080	0.100	0.140	0.160	0.200
		9.9367	TiAl6Nb7	ASTM F1295														
S ₃	Leghe CrCo	2.4964	CoCr20W15Ni CrCoMo28	Haynes 25 ASTM F1537	30	4xd1	-	0.006	0.012	0.015	0.020	0.025	0.030	0.035	0.045	0.060	0.075	0.090
H ₁	Acciai temprati < 55 HRC	1.2510	100MnCrMoW4	AISI O1	30	4xd1	-	0.005	0.007	0.010	0.011	0.012	0.015	0.020	0.025	0.030	0.035	0.040
H ₂	Acciai temprati ≥ 55 HRC	1.2379	X153CrMoV12	AISI D2														